

УТВЕРЖДАЮ


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/J-25/03/19 от 25.03.2019

Полное наименование продукции	"СЗ" Облицовочные элементы лестниц и площадок
Идентификационный код образца	002/J-25/03/19
Предприятие – изготовитель, адрес	ООО "ИнноФорма". Адрес: 170039, РОССИЯ, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.78, административно-бытовой корпус, каб. 15
Наименование и адрес заказчика	ООО "ИнноФорма". Адрес: 170039, РОССИЯ, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д.78, административно-бытовой корпус, каб. 15
Основание для проведения испытаний	Заявка от 11.03.2019
Дата и время поступления образца в ИЛ	11.03.2019, 13 час 50 мин
Дата проведения испытаний:	11.03.2019 - 25.03.2019
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 9818-2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Определение прочности на сжатие (МПа)	ГОСТ 10180-2012	Не менее 80 МПа	Не менее 80 МПа
Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении	ГОСТ 29167-91	Трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцовых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм	Трещины не обнаружены
Определение на морозостойкость	ГОСТ 10060-2012	F 400	F 400
Определение водопоглощения	ГОСТ 12730.3-78	W12	W12
Определение истираемости	ГОСТ 13087-81	G1	G1
Определение марки по противоскольжению	DIN51130	R13	R13


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ**

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель



А.В. Чижов